

G808 / G831 jsou PE samolepicí ochranné fólie na senzitivní povrchy.



Použití G808:

- ochrana proti znečištění a poškození profilů při výrobě, přepravě a montáži
- hladké, jemné strukturované kovové povrchy
- PVC profily (např. okenní rámy)
- práškové kovové povrchy
- lakované povrchy
- leštěný a matný hliník

Použití G831:

- ochrana proti znečištění a poškození profilů při výrobě, přepravě a montáži
- strukturované a drsné kovové povrchy
- matné abrazivní povrchy
- nevhodné pro barevné kovy a hladké povrchy

Pracovní postup:

- podklad musí být čistý, odmaštěný a únosný
- lehké znečištění od prachu a mastnoty můžete odstranit čističem ALLMEDIA IPA
- fólie se přitlačí na podklad, doporučujeme použít gumový aplikační váleček
- je nutné zabránit vzniku bublin, napětí ve fólii a tvorbě vln a slepenců
- pracovní teplota je od +10°C do +40°C
- fólii je nutné odstranit před koncem UV periody uvedené v technických údajích
- fólii je nutné odstraňovat při teplotách nad +10°C a pod 90° úhlem od povrchu

Technické údaje:	G831	G808
materiál	PE fólie	PE fólie
tloušťka	80 μm	80 μm
lepidlo	akryl	kaučuk
pevnost v tahu v podélném směru	17 N/mm ²	17 N/mm ²
pevnost v tahu v příčném směru	11 N/mm ²	11 N/mm ²
roztlačnost do roztrnutí v podélném směru	180%	180%
roztlačnost do roztrnutí v příčném směru	380%	380%
lepivost na nerez	3,9+/-1,0 N/cm	1,3+/- 0,4 N/cm
UV-odolnost (QUV-test)	300 h**	600 h*
odolnost	vůči vlhkosti dobrá, vůči olejům rozpuštědlům jen průměrná	vůči vlhkosti dobrá, vůči olejům rozpuštědlům jen průměrná
skladovatelnost	6 měsíců	6 měsíců

* 600h QUV testu je přibližně 12.měsíční vystavení klimatickým podmínkám v podnebí záp. Evropy (Wipperfuerth)

** 300h QUV testu je přibližně 6.měsíční vystavení klimatickým podmínkám v podnebí záp. Evropy (Wipperfuerth)

Důležitá doporučení:

- údaje v tomto TL mají doporučující charakter
- kvalita povrchů, podmínky zpracování a zatížení mohou být značně odlišné, proto je před samotným použitím nutné provést vlastní test kompatibility povrchů

Barvy:

- bílo (exteriér)-černá

Balení:

- G808 1250mm x 125m
- G831 1230mm x 125m

Likvidace odpadu:

- bez zvláštních ustanovení

Bezpečnost při práci:

- dodržujte běžnou pracovní hygienu

Údaje v tomto technickém listu zodpovídají současnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Jún 2021