



## Technický list výrobku

### DOWSIL™ 799 Tmel EU Glaze and Go

#### VLASTNOSTI A VÝHODY

- Neutrální vytvrzování
- Nízký modulus, vysoká pružnost
- Dobrá přilnavost bez podkladového nátěru k mnoha podkladům
- Nekorozivní ke kovům
- Snadná aplikace a zpracování
- Nízký zápací tlak
- Odpovídá ISO 11600-F&G 25LM
- Odolný vůči ultra-fialovému záření
- Obsahuje fungicid

#### APLIKACE

- DOWSIL™ 799 Tmel EU Glaze and Go je jednosložkový, neutrálně vytvrzovaný, nízkomodulový silikonový tmel speciálně formulovaný pro zasklívání a těsnění oken proti povětrnostním vlivům.
- DOWSIL™ 799 Tmel EU Glaze and Go nabízí trvalou přilnavost k většině porézních a neporézních podkladů včetně zdiva, cihel, hliníku, PVC, skla a zasklených ploch.
- DOWSIL™ 799 Tmel EU Glaze and Go je odolný vůči houbám a plísňím.

#### TYPICKÉ VLASTNOSTI

Pro tvůrce specifikací: Tyto hodnoty nejsou určeny pro přípravu specifikací.

CTM <sup>1</sup>	Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Systém vytvrzování			Neutrální
Teplota aplikace		°C	+5 až +40
		°F	+41 až +104
097B	Měrná hmotnost	g/ml	1.03
364C	Rychlosť aplikace	g/minuta	90
155A	Penetrace	1/10 mm	110
098	Tvorba slupky (23°C, 50% R.H.)	minuty	12
095A	Doba lepkavosti (23°C, 50% R.H.)	minuty	18
663A	Rychlosť vulkanizace (23°C, 50% R.H.)		
	1 den	mm	2.8
	3 dny	mm	4.3
<b>2 mm tlustá S2 činka (ISO2 37/DIN3 53 504)</b>			
137A	E-Modulus 100%	MPa	0.31
137A	Pevnost v tahu	MPa	1.3
137A	Prodloužení při přetržení %		600
<b>12 x 12 x 50 mm spoj (ISO3 8339/DIN4 2-8339)</b>			
677	E-Modulus 100%	MPa	0.3
677	Pevnost v tahu	MPa	0.55
677	Prodloužení při přetržení		340
677	Způsob selhání	%	100
99E	Tvrdost	Shore A	29

Prezentovaná data byla získána na nepigmentovaném výrobku.

1 CTM: Corporate Test Method, Firemní zkoušební metoda

2 ASTM: American Society for Testing and Materials

3 ISO: International Standardization Organization

4 DIN: Deutsche Industrie Norm

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE A NORMY

- Vyhovuje požadavkům SNJF
- DIN 18540 třída E
- ISO 11600-F-25LM zdivo (s podkladovým nátěrem)
- ISO 11600-G-25LM (Fasády a prosklení)
- CE značka dle EN 15651



## NÁVOD K POUŽITÍ

### Příprava podkladu

Plochy musí být čisté, suché a bez mastnoty, prachu a námrazy. Neporézní povrchy jako hliník, sklo, atd. musí být vyčištěny vhodným čisticím prostředkem.

Porézní povrchy jako beton, cihly, zdivo atd. musí být mechanicky očištěny pomocí ocelového kartáče, brusného kotouče apod. Pro dosažení dlouhotrvající přilnavosti na takovýchto podkladech, případně při očekávaném ponoření pod vodou po dobu životnosti systému, je doporučeno použít podkladového nátěru. V ostatních případech se podkladové nátěry obecně nevyžadují, ale mohou být potřebné pro některé specifické podklady pro zajištění optimální přilnavosti.

### Podkladový nátěr

Výrobek přilne ke škále porézních a neporézních podkladů.

Vzhledem k obrovské škále druhů podkladu musí uživatelé provést své vlastní testy. V mnoha případech je možné zlepšit přilnavost přípravou podkladu podkladovým nátěrem:

- DOWSIL™ 1200 OS pro kovy
- DOWSIL™ Primer P pro beton a zdivo

### Nanesení tmele

DOWSIL™ 799 Tmel EU Glaze and Go je připraven k okamžitému použití. Po přípravě spáry a zamaskování je tmel nanesen pistolí a do 5 až 10 minut zapracován špachtlí nebo jiným nástrojem.

Po zapracování je třeba ihned odstranit maskování a aplikační pomůcky.

DOWSIL™ 799 Tmel EU Glaze and Go je vytvrzován reakcí se vzdušnou vlhkostí. Typické vlastnosti jsou udané pro laboratorní podmínky při 23°C (73,4°F) a 50% relativní vlhkosti.

Nevytvřený materiál lze odstranit rozpouštědlem. Vytvrzený materiál lze odstranit odbroušením nebo jiným mechanickým prostředkem.

### Návrh spoje

Tmelený spoj musí být navržen tak, aby se přizpůsobil změně tvaru tmele. Obecně musí být minimální šířka spoje 6 mm. Pro spoje mezi 6-12 mm je vyžadována hloubka spoje 6 mm.

Pro spoje nad 12 mm šířky je třeba využít poměru šířka k hloubce 2:1, až po maximální tloušťku 12 mm. Pro spoje nad 25 mm šířky kontaktujte, prosím, svého regionálního zástupce pro technickou podporu.

V situacích, kde je vyžadován koutový spoj, je doporučována minimální šířka kontaktní plochy s každým povrchem 6 mm. Nepřilnavá pánska nebo výplňová šňůra by měly být použity k poskytnutí protitlaku a zabránění trojstrannému přilnutí, které omezuje pracovní změnu tvaru tmele.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ POŽADOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O PRODUKTU NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO DOKUMENTU. PŘED MANIPULACÍ SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A FYZICKÝCH A ZDRAVOTNÍCH

RIZIČÍCH NA ETIKETĚ VÝROBKU.

**BEZPEČNOSTNÍ LIST VÝROBKU JE  
DOSTUPNÝ NA STRÁNCE DOW  
[WWW.CONSUMER.DOW.COM](http://WWW.CONSUMER.DOW.COM) NEBO  
U VAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE  
NEBO NA TELEFONU ZÁKAZNICKÉ  
PODPORY.**

## DOBA POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ

Při skladování do 30°C v originálním neotevřeném obalu, DOWSIL™ 799 Tmel EU Glaze and Go má dobu použitelnosti 12 měsíců od data výroby.

## INFORMACE O BALENÍ

DOWSIL™ 799 Tmel EU Glaze and Go je dostupný v sudech 205 kg, kartuších 310 ml a salámech 600 ml.

## OMEZENÍ POUŽITÍ

Nepoužívejte DOWSIL™ 799 Tmel EU Glaze and Go ve zcela uzavřených prostorech, protože tmel potřebuje k vytvrzení atmosférickou vlhkost. Na porézních materiálech, jako je beton, mramor, žula nebo jiné přírodní kameny může dojít k uvolňování oleje. Na citlivých površích je třeba provést specifické testování.

DOWSIL™ 799 Tmel EU Glaze and Go musí být před použitím řádně uskladněn.

DOWSIL™ 799 Tmel EU Glaze and Go není doporučen k strukturálnímu lepení nebo lepení izolačních skel. DOWSIL™ 799 Tmel EU Glaze and Go nebyl testován ani představován jako vhodný pro medicínské nebo farmaceutické použití.

## INFORMACE O ÚČINCÍCH NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

K podpoře potřeb zákazníků o bezpečnosti produktu nabízí Dow v každém regionu rozsáhlou organizaci správy výrobků a kolektiv specialistů bezpečnosti výrobků a právní shody.

NECHRÁNĚNO – Může být sdíleno s kýmkoli ®

™Ochranná známka společnosti The Dow Chemical Company ("Dow") nebo přidružené společnosti Dow DOWSIL™ 791 Silikonový tmel proti povětrnostním vlivům.

© 2017 The Dow Chemical Company. Všechna práva vyhrazena.

Pro další informace navštivte, prosím,  
naši internetovou stránku,  
[www.consumer.dow.com](http://www.consumer.dow.com) nebo  
kontaktujte svého místního zástupce  
Dow.

**INFORMACE O OMEZENÉ  
ZÁRUCE – ČTĚTE, PROSÍM,  
POZORNĚ**

Níže uvedené informace jsou uvedeny  
v dobré víře a jsou považovány za  
správné. Přesto, protože podmínky  
nebo metody použití našich výrobků  
jsou mimo naši kontrolu, tyto  
informace nejsou určeny jako náhrada  
za zkoušky provedené zákazníkem za  
účelem zjištění zda naše výrobky jsou  
bezpečné, efektivní a plně vyhovující  
zamýšlenému použití. Doporučená  
použití nesmí být vzata jako podnět  
k porušení jakýchkoliv patentů.  
Jedinou zárukou Dow je ta, že naše  
výrobky splňují prodejní specifikace  
v okamžiku expedice.

Vaše výlučná náhrada za porušení  
takových záruk je omezena na  
náhradu nákupní ceny nebo výměnu  
každého výrobku, který se ukáže být  
jiný, než je zaručeno.

**V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM  
ZÁKONEM, DOW SE OBZVLÁŠTĚ  
ZŘÍKÁ JAKÝCHOLIV DALŠÍCH  
VÝSLOVNÝCH NEBO  
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK  
OBCHODOVATELNOSTI NEBO  
VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY.**

**DOW ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA  
JAKÉKOLOI NÁHODNÉ NEBO  
NÁSLEDNÉ ŠKODY.**

[www.consumer.dow.com](http://www.consumer.dow.com)