

ISO-CONNECT FLAME B je flexibilní a nehořlavá připojovací fólie pro venkovní použití. ISO-CONNECT FLAME B je těžko zápalná, mimořádně flexibilní a roztažná speciální fólie pro vzduchotěsné a hnanému dešti odolné utěsnění připojovacích spár u oken, dveří a panelů. Pro rychlou a efektivní montáž na okenní rám jsou k dispozici varianty se samolepicím pásem. Paropropustná rounová fólie zajišťuje odvod vlhkosti směrem ven a splňuje požadavky zákona o energetické náročnosti budov (GEG).



Použití:

- okenní a fasádní konstrukce
- stavební spáry
- tesnění připojovací spáry okenního rámu a zdiva

Vyhotovení:

- variant A, čistá fólie bez lepicích pásků (B-s1, d2)
- variant B s jedním lepicím akrylovým páskem na rám otvorové konstrukce
- variant C s jedním lepicím butylovým páskem na rám otevřené konstrukce

Vlastnosti:

- požární odolnost B-s1, d2 dle DIN EN 13501, jen variant A s lepidlem
- fólie není omítatelná
- paropropustná, vzduchotěsná a větrotěsná
- odolná vůči hnanému dešti
- pružná a flexibilní
- relativně nenáročná na stavební připravenost a nerovnosti podkladů skeletu budovy
- splňuje požadavky zákona o energetické náročnosti budov (GEG) a RAL montáží

Technické údaje:

materiál	paropropustná polymér fólie
protipožární třída	B-s1, d2*
odolnost vůči dešti	≥ 1050 Pa
difúzně odolná vrstva vzduchu	sd = 0,15 m
součinitel vzduchové propustnosti	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/(\text{h, m, daPan})$
UV stabilita	3 měsíce
teplotná odolnost	-40°C až +80°C
teplota zpracování	0°C až +45°C
teplota zpracování	0°C až +45°C
doba skladování	1 rok (v originál balení a v suchu)

*platí jen pro variant A

Pracovní postup:

- podklad, na který se bude fólie lepit musí být zbaven prachu, čistý, odmaštěný a únosný
- u kovů a plastů je nutno před nanesením lepidla čistit plochy čističem IPA
- po stažení krycí fólie (variant B a C) nalepte fólii na rám okna nebo dveří a přejedte aplikačním válečkem
- u varianty A je nutno fólii lepit jak na rám, tak na nosnou konstrukci pomocí lepidla (pouze tento případ splňuje požární třídu B-s1, d2)
- lepení na nosnou konstrukci se realizuje pomocí lepidla ISO-TOP FLEKKLEBER B!!! (viz TL)
- větší nerovnosti v podkladu je nutno vyspravit
- běžné nerovnosti lze vyrovnat nanesením příslušného objemu lepidla
- naneste vrstvu o tloušťce 8 až 10 mm na podklad
- naneste tolik lepidla ISO-TOP FLEKKLEBER B, aby po přitlačení fólie byla zaručena šířka lepidla minimálně 30 mm a tloušťka minimálně 1 mm
- fólie ISO-CONNECT FLAME B se aplikuje na čerstvě snesené lepidlo a to bez pnutí
- lepidlo pod fólií rozmačkejte pomocí aplikačního válečku
- pokud lepíte fólii po obvodu okna samostatně na každou stranu (ne v jednom kuse), tak poslední kus by se měl lepit u nadpraží a první u parapetu

Údaje v tomto technickém listu zodpovídají současnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. 12/2025

Barvy:

- červeno-hnědá

Rozměry:

- šířka 100 a 200 mm
- nábal 30 m na kotouči

Bezpečnost při práci:

- dodržujte běžnou pracovní hygienu

Likvidace odpadu:

- bez zvláštních ustanovení

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným.

12/2025

ALLMEDIA, spol. s r. o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169
OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka 13/B
Banka: Tatra Banka
Č. účtu: 2922704759/1100

E allmedia@allmedia.sk
W www.allmedia.sk
T +421 2 62 248 748
F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, spol. s r. o.
– organizační složka
Kaštanová 639/143
617 00 Brno

IČO: 276 95 573
OR KS Brno,
oddíl A, vložka 19070
Banka: ČSOB
Č. účtu: 210533155/0300

E info@allmedia-cz.cz
W www.allmedia-cz.cz
T +420 515 919 780
F +420 515 919 789