Technický list
Tesníci páska 6050

Tesníci páska 6050 je jednostranně lepicí páska na bázi PVC s uzavřenou strukturou buněk, potažená na jedné straně akrylovým lepidlem.



Vlastnosti:
- schopnost vyrovnávat nerovné povrchy
- rychlé a funkční utěsnění
- výborná počáteční adheze
- vhodná pro interiér i exteriér
- páska je UV odolná
- odolnost vůči chemikáliím

Praktické použití:
- těsnění proti vodě při stlačení min. 30%
- utěsnění spár proti prostupu prachu
- utěsnění spár proti prostupu vzduchu (průvanu)
- přerušení tepelného mostu
- zamezení zatékání hnané dešťové vody
- tlumení vibrací
- těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlících, montovaných stavbách a na suché zasklívání
- složení pěnové hmoty umožňuje nýtovat nebo šroubovat přes pásku bez rizika její deformace

Zpracování:
- podkladové plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí
- nesavé povrchy je možné očistit čističem IPA
- savé a porezní podklady je možné ošetřit ALLMEDIA PRIMEREM ve spreji
- pásku aplikujte na připravené podkladové plochy
- pásku přitlačte k podkladu přítlačným válečkem
- pokud se páska nanese nesprávně, musí se páska odlepit a vyhodit, následně se nanese páska na správnou pozici
- na vytvoření funkčního těsnění je třeba, aby byla stlačená min. o 30% své tloušťky
- pokud aplikujete dlouhé pásky, tak je doporučujeme dělit na menší úseky, vyvarujete se tak chybám a zbytečnému odpadu
- v případě aplikací na podklady z polykarbonátu neni možné PVC pásku použít v přímém kontaktu

Technické údaje:

hustota	220-300 kg/m^3
síla potřebná ke stlačení o 30%	8 - 20 N/cm^2
stupeň tvrdosti (shore 00)	55
pevnost v tahu	102 N/cm^2
nasákavost	<10 %
stlačení potřebné na těsnění	30 %
prodloužení při přetrhnutí	225 %
vzduchotěsnost při 30%, 2000Pa	100 %
aplikační teplota	-30°C až +50°C
teplotní odolnost	-40°C až +70°C
skladovací teplota	+15°C až +25°C
skladovatelnost	6 měsíců

Rozměry: výška x šířka	návin
1,5 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	60 m
3,0 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	30 m
4,5 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	20 m
Ostatní šířky na vyžádání	

Barva:
- černa

Likvidace odpadu:
- bez zvláštních ustanovení

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným.
Júl 2026

ALLMEDIA, spol. s r. o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169
OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka 13/B
Banka: Tatra Banka
Č. účtu: 2922704759/1100

E allmedia@allmedia.sk
W www.allmedia.sk
T +421 2 62 248 748
F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, spol. s r. o.
– organizační složka
Kaštanová 639/143
617 00 Brno

IČO: 276 95 573
OR KS Brno,
oddíl A, vložka 19070
Banka: ČSOB
Č. účtu: 210533155/0300

E info@allmedia-cz.cz
W www.allmedia-cz.cz
T +420 515 919 780
F +420 515 919 789