

NOVAPUR pružná nízkoroztápná pena

Technické údaje:	Normy:	
farba		žltá
báza		polyuretán
konzistencia		stabilná pena (neklesajúci tvar)
teplotná odolnosť		-60°C do +100°C
rýchlosť tuhnutia/rezateľnosť*		< 30 minút
system tuhnutia		vzdušnou vlhkosťou a teplotou
nelepivosť povrchu*		< 10 minút
výdatnosť*		až do 45 l (do voľného priestoru)
úplné vytuhnutie		24 hodín
expansion		nepatrná
elasticita	EN-ISO 1856	30-35 %
vodotesnosť	EN 1027:2001 1A	E1200
priepustnosť vodnej pary μ	EN 12086:2013-07	cca. 13,5
tepelná vodivosť λ	EN 12667:2002	0,036 W/(m*K)
vzduchová priepustnosť a	EN 1027:2001	< 0,1 m ³ /(h*m(daPa) ^{2/3})
zvukový útlm	EN 12354-3 B	R _{ST,W} (C,Ctr) = 60 (-1, -4)) dB (10-20 mm skára)
zmena objemu	DIN EN ISO 10563	< 5%
trieda reakcie na oheň	DIN 4102-1	B2/E
doba skladovania		12 mesiacov od dátumu výroby a v pôvodnom obale
teplota skladovania		+5°C do +30°C, v suchu
teplota spracovania		-10°C do +35°C (teplota podkladu) -10°C do +35°C (teplota okolia) +5°C do +35°C (teplota dózy) optimálna teplota 20°C

* merané pri 23°C/50% r.v.v., tieto hodnoty sa môžu meniť podľa teploty a vlhkosti okolia a typu podkladu

* skladovanie: dózy je potrebné skladovať v stojatej polohe

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. September 2019