

ISO-TOP FLEKKLEBER WF

ISO-TOP FLEKKLEBER WF je vysoce účinná lepicí hmota na bázi elastického polymeru, speciálně vyvinutá pro lepení profilů na předsazenou montáž ISO-TOP WINFRAMER TYP 1 a TYP 3



Použití:

- napětí vyrovnávající lepidlo pro systém předsazené montáže ISO-TOP WINFRAMER
- tmelení a lepení v souvislosti s předsazenou montáží

Vlastnosti:

- vysoká počáteční adheze
- lehká zpracovatelnost
- vynikající adheze na téměř všech stavebních materiálech i bez použití primeru, možnost použití i na vlhkém podkladu
- s použitím primeru se dosáhne ještě lepší výsledky, hlavně na savých površích jako beton, cihla, pórobeton a to hlavně u vlhkého podkladu a nižších teplotách
- po vytužení je spoj trvale pružný
- nevytváří korozi a je vodotěsný
- vyrovnává podklad, bezproblémové použití na nerovné podklady
- vytužení bez bublin i při vysokých teplotách
- bez obsahu silikonů, rozpouštědel, halogenů, kyselin a izokyanátů
- odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření

Pracovní postup:

- podklad musí být suchý, únosný, pevný, očištěný od prachu a odmaštěný
- větší nerovnosti v podkladu je nutné vyspravit
- savé a vlhké podklady je doporučeno opatřit primerem ISO-TOP BLUE PRIMER

- spotřeba je odvedena od statického výpočtu a typu systému ISO-TOP WINFRAMER (průměrně 1 ks na cca 6 bm profilů nebo 5 ks profilů)
- viz. pracovní postup a technický list pro předsazenou montáž ISO-TOP WINFRAMER TYP 1 a TYP 3

Technické údaje:

	WF
základní materiál	MS polymer
měrná hmotnost	1,67 g/cm ²
čas tvorby kůže	cca 10 min
čas tuhnutí	2-3mm / 24h
shore A	cca 40
max. dovolená deformace	20%
návratnost do původ. stavu	>75%
E-modul	0,75 N/mm ²
pevnost v tahu	1,8 N/mm ²
pevnost ve smyku	0,9 N/mm ²
prodloužení při přetržení	750%
změna objemu	-3 až -4 %
třída hořlavosti	B2
pracovní teplota okolí	0°C až +40°C*
pracovní teplota podkladu	0°C až +35°C*

*při 0°C musí být podklad bez námrazy

Doporučení:

- čas schnutí lepení můžete zjistit vlastními pokusy, protože jsou velmi ovlivněny materiálem, teplotou, naneseným množstvím a jinými kritérii
- znečištění nevytvrzeným lepidlem se dají odstranit čistěčem / ředidlem
- ve vytvrzeném stavu se dá lepidlo odstranit pouze mechanicky
- polymerizace vzdušnou vlhkostí (od -5°C do +5°C) prodlužuje se doba tuhnutí

Barvy:

- bílá

Balení:

- hliníková fólie 600 ml, 15 kusů v kartonu

Bezpečnost při práci:

- bez zvláštních ustanovení

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Marec 2022

Likvidace odpadu a skladování:

- likvidace bez zvláštních ustanovení
- balení skladujeme dostatečně uzavřené, na suchém místě při teplotách od +5°C do +25°C
- skladovatelnost 12 měsíců

ISO-TOP WINFRAMER TYP 3**ISO-TOP WINFRAMER TYP 1**

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Marec 2022